



מק"ט: 759802

ציפוי פלטינה לבן לאמבטיה 2 גרם - BERKEM PLATINOR 102

תמיסה מוכנה לשימוש 1 ליטר - עובי ציפוי עד 0.2 מיקרון

ניתן לצפות ישירות על זהב, כסף, ופלדיום

למתכות אחרות כגון פליז, נחושת, ברזל, טיטניום יש לצפות בשכבת ביניים של ניקל או זהב.

נתונים לציפוי

מתח 2-4V

זרם 0.5-3A

זמן ציפוי 2 דקות

חימום 40-60°C - אופטימלי 50°C

ערבוב איטי

מצרכים נדרשים

מקור זרם מינימלי 0-12V 0-3A

מתקן לחימום התמיסה 0-60°C

אנודה טיטניום בציפוי פלטינה 2.5 מיקרון יחס 3:1 (חיבור ל +)

אנודה נירוסטה (חיבור ל +)

מתלה קתודה (חיבור ל -)

כוס זכוכית 1 ליטר * 4 יחידות

מים מזוקקים

אנטפוטנג (חומר להסרת שומנים)

חומצה גופרתית 98%

תהליך הציפוי**שלב 1**ניקוי המוצר באולטרסוניק וסטימר
תליה במתלה קתודה (חיבור ל - במקור זרם)**שלב 2**טבילה בכוס מס 1 - אנפוטונג (מסיר שומנים)
במתח של 6-10V**משלב זה אין לגעת במוצר בידיים
רק באמצעות פינצטה!****שלב 3**

טבילה בכוס מס 2 - חומצה גופרתית

שלב 4טבילה בכוס מס 3 - מים מזוקקים
מומלץ לייבש באמצעות פן / סטימר**שלב 5**טבילה בכוס מס 4 - תמיסת ציפוי פלטינה
במתח של 2-4V בזרם של 0.5-3A
זמן טבילה 2 דקות**שלב 6**

טבילה בכוס מס 3 - מים מזוקקים וייבוש

הוראות הכנה ל 1 ליטר**כוס מס 1**מים מזוקקים 950 מ"ל
אנטפוטונג (חומר להסרת שומנים)
4 כפות (70-60 גרם)
אנודת נירוסטה חיבור ל + במקור זרם**כוס מס 2**מים מזוקקים 950 מ"ל
חומצה גופרתית 10 מ"ל
מוסיפים בזהירות את החומצה למים!**כוס מס 3**

מים מזוקקים / מטופלים 950 מ"ל

כוס מס 4תמיסת ציפוי פלטינה PLATINOR 102
אנודת רשת טיטניום חיבור ל + במקור זרם
חימום התמיסה ל 50°C**אזהרה!**חומרי הציפוי מכילים חומרים רעילים ומסוכנים
יש לעבוד עם ציוד מגן מתאים!

סניף מרכז - רח' אהליאב 6 רמת גן - טל / 03-7445510 :פקס: 03-7445520

סניף צפון - רח' האשלג 3 חיפה - טל / 04-8427427 :פקס: 04-8427428



פיין סנטר - Fine Center



finecenter

WWW.FINECENTER.CO.IL